

در خواست کننده: شرکت سازه سبک آراد اردکان شماره و تاریخ درخواست: ۹۶/۰۹/۲۷-۵۷۱۶ محل نمونه برداری: خط تولید <input type="checkbox"/> انبار <input type="checkbox"/> بازار <input type="checkbox"/> سایر <input checked="" type="checkbox"/> نوع استاندارد: اجباری <input checked="" type="checkbox"/> تشویقی <input type="checkbox"/> تطبیقی <input type="checkbox"/> تاریخ نمونه برداری:- تاریخ دریافت نمونه: ۹۶/۰۹/۲۸ تاریخ شروع آزمون: ۹۶/۰۹/۲۹ تاریخ صدور نتیجه نهایی: ۹۶/۱۰/۱۳	 <b>پاکدشت بتن</b> NACI National Accreditation Centre of Iran شماره گواهینامه آزمایشگاه همکار T/713 شماره گواهینامه استاندارد ۱۷۰۲۵ مرکز ملی تائید صلاحیت NACI/lab/267	نام و نوع فرآورده: بتن سبک هوادار اتوکلاو شده (AAC) نام تجاری فرآورده: - نام شرکت/واحد تولیدی: شرکت سازه سبک آراد اردکان کد نمونه: EXS:96-2312 استاندارد مرجع: ۸۵۹۳ نام آزمایشگاه: پاکدشت بتن آدرس واحد تولیدی: یزد اردکان کد فرم/وبرایش: (LQS)-F-510-132/03 تاریخ بازنگری: ۹۴/۱۱/۰۴ مشخصات نمونه: ابعاد اسمی (mm): ۶۰۰×۲۰×۲۰ رده مقاومت فشاری (N/mm <sup>2</sup> ): ۲-۱.۵ جرم حجمی خشک اسمی (Kg/m <sup>3</sup> ): -
--	---	--

نتایج آزمون بتن سبک هوادار اتوکلاو شده - مطابق استاندارد ملی ۸۵۹۳ ایران

ردیف	ویژگی / شرح آزمون	حدود استاندارد	نتیجه آزمون	نوع نقص		
				بحرانی	عمده	جزئی
۱	مقاومت فشاری (N/mm <sup>2</sup> )	۲.۰	۲.۲ ۲.۵ ۲.۷ ۲.۷ ۲.۵ ۲.۶ ۲.۶		×	
	مقاومت	۲.۵				
	مقاومت فشاری	میانگین				
توضیحات:						
نمونه فوق در بند آزمون شده، با استاندارد ملی ۸۵۹۳ ایران						
مطابقت دارد <input checked="" type="checkbox"/>			مغایرت دارد <input type="checkbox"/>			
آزمایش کننده: بنا		تائید کننده: (مسئول فنی) الهام سلامی		مدیر آزمایشگاه: علیرضا کهنجانی		
آدرس آزمایشگاه: تهران، جاده خاوران، پاکدشت، انتهای خیابان شاهد			تلفن: ۳۶۰۳۰۷۸۸-۳۶۰۱۲۳۲-۳۶۰۳۸۲۴۷			
Email: info@PakdashtbetonLab.ir			Website: www.PakdashtbetonLab.ir			
این نتیجه آزمون به منزله دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد و مجوز تولید کالا نمی باشد. نتایج آزمون فقط به اقلام آزمون شده مرتبط است. تکثیر این گزارش آزمون ممنوع است. این برگ بدون مهر و امضاء آزمایشگاه مورد قبول موسسه، فاقد اعتبار است						